Superfix 009

ALLES LIJMEN EN AFDICHTEN

VOORDELEN

- Lijm én voegkit in één
- Duurzaam & UV-bestendig
- Zelfs op vochtige ondergrond

PRODUCT

Superfix 009 is een oplosmiddelvrije, elastische montagelijm op basis van Silyl Modified Polymer (SMP). Superfix 009 is bovendien prima toepasbaar als afdichtingskit.

TOEPASSINGEN

Superfix 009 is toepasbaar als lijm en als kit. Superfix 009 heeft een zeer goede hechting op de meeste bouwmaterialen, is blijvend elastisch, super sterk en kan zowel binnen als buiten worden toegepast (UV- en waterbestendig). Hierdoor is Superfix 009 geschikt voor de meest uiteenlopende verlijmingen op ondergronden van hout, steen, beton, metaal en vele kunststoffen. Doordat Superfix 009 een vullend vermogen heeft kan er ook verlijmd worden op oneffen ondergronden. Daarnaast is Superfix 009 uitermate geschikt voor het afdichten van naden en aansluitvoegen. Uitstekend overschilderbaar met de meeste alkydhars- en watergedragen verfsoorten.

EIGENSCHAPPEN

- Lijmen en afdichten.
- Zeer goede hechting op veel bouwmaterialen.
- Zelfs op vochtige ondergronden.
- Oplosmiddel- en isocyanaatvrij.
- Zeer sterk.
- Blijvend elastisch.
- Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijmingen.
- Voor binnen en buiten toepassingen.
- UV- en weersbestendig.
- Verdraagzaam met de meeste alkydhars- en watergedragen verfsoorten.
- Geschikt voor natuursteen.

VERWERKING

Afdichten:

Ondergrond: Voegen dienen schoon, droog, vast, stof- en vetvrij te zijn.

Voorbehandeling: Diepe voegen met Bostik rondschuim opvullen. Superfix 009 hecht (zonder primer) goed op de meeste ondergronden. Indien echter door grote

temperatuurschommelingen en/of waterbelasting hoge eisen aan de hechting worden gesteld, wordt op gesloten ondergronden zoals metaal (en eventueel kunststoffen) Bostik Prep M en op poreuze ondergronden (zoals beton) Bostik Primer MSP geadviseerd.

Aanbrengen: Superfix 009 gelijkmatig in de voeg spuiten en gladstrijken. Gereedschap bevochtigen met water.

Schilderen: Zodra de kit een stevig huidje heeft gevormd kan met schilderen worden begonnen. Gezien de grote verscheidenheid aan verven adviseren we de verfverdraagzaamheid van tevoren te testen. Bij gebruik van alkydharslakken kan de droging van de verf nadelig worden beïnvloed. Bewegingsvoegen dienen niet overschilderd te worden, aangezien de verf niet elastisch is en dus de voegbewegingen niet kan volgen. Als men pas na 48 uur kan overschilderen, dient men de voegen eerst goed te reinigen. Voor niet-genoemde ondergronden of toepassingen Bostik B.V. raadplegen.

LIJMEN:

Ondergrond: De ondergrond moet vast en voldoende stevig zijn.

Voorbehandeling: De te verlijmen materialen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Superfix 009 hecht (zonder primer) goed op de meeste ondergronden. Indien echter door grote temperatuurschommelingen en/of waterbelasting hoge eisen aan de hechting worden gesteld, wordt op gesloten ondergronden zoals metaal (en eventueel kunststoffen) Bostik Prep M en op poreuze ondergronden (zoals beton) Bostik Primer MSP geadviseerd.

Aanbrengen: Nadat Superfix 009 in dotten of rillen aangebracht is, het te verlijmen deel direct op de ondergrond aanbrengen. Het materiaal kan nu nog gecorrigeerd worden, daarna goed aandrukken.

Droogtijd: De lijmverbinding kan (onder normale omstandigheden) na 24 uur belast worden.
Reinigen: Niet uitgeharde resten zijn met Bostik Liquid 1 te verwijderen, uitgehard product is uitsluitend mechanisch te verwijderen.

CERTIFICERINGEN

- CE Markeringen:
Voegkitten voor gevelelementen
EN 15651-1; F-EXT-INT-CC 20HM
Beglazingskitten
EN 15651-2; G-CC-20HM
- Voedselverdraagzaamheidscertificaat Isega
- Voldoet aan emissienorm A+

OPSLAG EN STABILITEIT

Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge condities tussen +5 en +30°C. Houdbaarheid 18 maanden. Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com verkrijgbaar.

Kleur	Artikelnummer	EAN code
wit	30606088	8713572034039
grijs	30606093	8713572034046
zwart	30606097	8713572034053
bruin	30606098	8713572034060
beige	30606099	8713572034077
zilvergrijs	30606537	8713572034251

Technische kenmerken	
Basisgrondstof	Silyl Modified Polymer (SMP)
Aantal componenten	1
Soortelijke massa	ca. 1,5 g/ml
Oplosmiddelgehalte	0%
Isocyanaatgehalte	0%
Shore A	ca. 55
Treksterkte	ca. 2,9 MPa (ISO 37)
Rek bij breuk	ca. 200% (ISO 37)
Huidvorming (begin)	ca. 15 min. (bij +20°C/RV 50%)
Doorharding	ca. 3 mm / 24 uur (bij +20°C/RV 50%)
Max. toelaatbare vervorming	20%
Verwerkingstemperatuur	vanaf +5°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +100°C, tijdelijk +180° C (binnen 30 minuten)
Vochtbestendigheid	goed
Schimmelbestendigheid	goed
Vorststabiliteit	niet vorstgevoelig
Verpakking	290 ml patroon
Verpakt per	12
Pallet	1152

BOSTIK HOTLINE

Smart help **+31 (0)73 - 6 244 244**
+32 (0)9 255 17 17

Bostik B.V.
De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV
Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

NL-2017/02/01

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.